

Масло - уход для пола Арт. № 2076

Свойства

Масло для ухода BIOFA представляет собой смесь натуральных масел и смол и используется в качестве средства для ухода за обработанными маслом напольными покрытиями. Применяется в качестве основного средства и поддерживающего уход, если поверхность пола имеет дефекты и царапины, кажется шероховатой, матовой или тусклой. Своевременное и регулярное применение этого средства увеличивает срок службы обработанной поверхности.

Состав

Алифатические углеводороды, льняное масло, канифоль, связующее канифоли и касторового масла, диоксид титана, микровоск, сиккатив.

Этапы применения:

1. Подготовка поверхности

Сначала тщательно очистить поверхность пола всухую веником, шваброй или пылесосом. Затем провести влажную уборку универсальным чистящим средством NACASA 4010 и дать высохнуть. При наличии сильных загрязнений использовать Интенсивное чистящее масло BIOFA 2057. Соблюдать указания руководств по чистке и уходу BIOFA.

2. Нанесение

Тщательно перемешать. Нанести небольшое количество масла - уход для пола и равномерно распределить щёткой с коротким ворсом или падом. Оставить на некоторое время (макс. 5-10 мин.), отполировать белым падом. На небольших участках средство можно нанести вручную кистью или тканью и отполировать. Для больших площадей рекомендуется использовать дисковую машину с белым падом. На поверхности, обработанные маслами BIOFA (2044, 2050/51, 9062/32) нанести небольшое количество масла для ухода и распределить как можно более тонким и равномерным слоем с помощью швабры с коротким ворсом. Затем сразу же отполировать, как было описано выше.

Важно! Содержимое банок из различных партий перед нанесением следует перемешать! Провести предварительные испытания! На время нанесения и высыхания продукта необходимо обеспечить достаточную вентиляцию воздуха! Не наносить при температуре ниже 16°C!

3. Очистка рабочих инструментов

Сразу после использования промыть растворителем BIOFA 0500.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

Высыхание

Время высыхания составляет 12-16 часов. На следующий день пол можно нагружать с осторожностью (20°C / 50-55 % отн. влажность воздуха). В первые дни не проводить влажную уборку и предохранять от влаги.

Расход

в один слой 50-60 м²/л.

Хранение

Хранить в прохладном, сухом месте, в хорошо закрытой таре. Возможно образование плёнки. Следует удалять плёнку перед применением. При необходимости

Правила техники безопасности

Рабочие материалы и одежду, пропитанные продуктом, необходимо хранить в плотно закрытых металлических емкостях, либо промыть водой и дать высохнуть на негорючей поверхности - **(опасность самовозгорания!)**. Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению. Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Перед использованием ознакомиться с информацией на этикетке. Избегать попадания продукта в окружающую среду. Использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Обеспечить достаточную защиту кожи. Во время шлифования использовать маску для защиты от пыли. Возможно появление характерного запаха природных компонентов продукта!

Утилизация

Жидкие остатки продукта сдать в пункт сбора старых красок и лаков, либо утилизировать в соответствии с местным законодательством. Небольшое количество продукта, а также пропитанные им рабочие материалы могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором после высыхания. На переработку можно отдавать только очищенную упаковку.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA. Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.